weber.floor color

mortero autonivelante polimérico coloreado para uso decorativo

PAVIMENTOS CONTINUOS LISOS ● 15 COLORES MINERALES ● ESPESORES ENTRE 5 y 15 mm ● GRAN PLANIMETRÍA ● RÁPIDA PUESTA EN SERVICIO: BOMBEABLE, AUTONIVELANTE Y DE SECADO RÁPIDO ● PUEDE PULIRSE

CAMPOS DE APLICACIÓN 

- Pavimentos continuos coloreados en locales comerciales.
- Pavimentos continuos coloreados en viviendas.
- Interiorismo y decoración



TIPOS DE SOPORTE 

- Hormigón y morteros con resistencias a la flexión superiores a 15 MPa.
- Baldosas de cerámica.
- Terrazo hidráulico.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE 

- Los sustratos deben ser sólidos, consistentes y libres de cualquier tipo suciedad y polvo (realizar abrasión mecánica y posterior aspirado).
- Los soportes porosos como el hormigón y los morteros se deben imprimar mediante el puente de adherencia **weber TP (4716)**. Es recomendable imprimar dos veces (la segunda capa tras el secado de la primera), ambas 12 horas antes de la aplicación de **weber.floor color**.
- Sobre soportes no porosos (cerámica), realizar una limpieza por abrasión mecánica, e imprimar la superficie con un puente de adherencia epoxídico, tipo **weber PM** saturado con árido de cuarzo (lisaje). Una vez seco proceder al aspirado del árido no adherido. Previo a la aplicación de **weber.floor color** se recomienda la utilización de una capa de mortero **weber.floor dur** no inferior a 7 mm, para poder minimizar la transmisión de tensiones de las juntas de las baldosas al revestimiento final. Antes de la colocación del **weber.floor color**, aplicar la imprimación puente de adherencia **weber TP (4716)**.


MODO DE EMPLEO



Bombear el producto con 5 - 5,5 litros de agua por saco (245 - 250 mm de diámetro / cono estándar **Weber**) sobre la superficie preparada. Utilizar una malla o filtro en la boca de la manguera para filtrar grumos mal pastados. En superficies pequeñas se puede amasar con batidor y en un cubo con la misma relación de agua. Filtrar la amasada mediante un cedazo vertiéndolo a otro cubo.



Extender la mezcla en el espesor deseado con una llana de nivelación. Se puede utilizar un rodillo con púas para ayudara desairear la masa y conseguir una mejor nivelación, pero se recomienda acabar siempre con la llana para evitar que aparezcan espectros de las púas tras el secado.



Tras el secado se procede al lijado y aspirado mecánico de la superficie para eliminar posibles lechadas y garantizar una excelente adherencia del sellado de poliuretano al agua, **weber PA**. Si se desea, en vez de un lijado se puede pulir tras 48 horas, mediante diamantado en seco.

weber.floor color — **mortero autonivelante polimérico coloreado para uso decorativo**

PRESENTACIÓN
Sacos de papel de 25 kg, con lámina antihumedad.
Palet de 1.200 kg (48 sacos).



RENDIMIENTO
1,67 kg/m^2 y cm de espesor

COLORES
Carta de 5 colores

CONSERVACIÓN
6 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

CE 09	• EN 13813: anexo ZA.1.1 • Material para pastas autonivelantes de cemento (CT) (polímero modificado) coloreado para uso interior de construcción.

RECOMENDACIONES DE USO 

- Respetar el agua de amasado.
- No aplicar en el exterior.
- Temperatura de empleo, entre 5ºC y 35ºC.
- Respetar las juntas de separación y retracción del sustrato, así como las intersecciones de paños de trabajo, mediante cortes con una radial o perfiles. Respetar las juntas perimetrales.

PRESTACIONES 

- Densidad en polvo: 1,10 g/cm^3.
- Densidad endurecido: 2,02 g/cm^3.
- Retracción: <0,5 mm.
- Resistencia a la compresión: > 25 MPa
- Resistencia a la flexotracción: > 7 MPa
- Resistencia a la abrasión según UNE-EN 13892-3: 6 cm^3/50 cm^2
- Conductividad: 0,8 W/mK
- Resistencia al fuego: Clase A1

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

COMPOSICIÓN 

Ligantes hidráulicos, resinas poliméricas, pigmentos minerales, áridos de sílice y carbonatos, aditivos orgánicos e inorgánicos.



Línea de consulta: 900 35 25 35
www.weber.es – info@weber.es

